

PU2K FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten parketlijm op basis van Polyurethaan. PU2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt.

TOEPASSING

Lijmen van parket en kant en klaar parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. Geschikt voor vloerverwarming.

De ondergrond dient vlak, schoon, stofvrij en vast te zijn. Oude parketvloeren en oude oppervlaktelagen, die ongeschikt zijn om als ondervloer voor de lijm te dienen, zoals verfresten, vernis en oude lijm-lagen dienen grondig verwijderd te worden. Extreem poreuze en poederige ondervloeren voorbehandelen met PU MULTI PRIMER of AQUA UNI PRIMER. Bij een te hoog vochtgehalte in de ondervloer gebruik PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Tip: Ontvetten van vette houtsoorten geeft een betere verlijming.

VERWERKING

PU2K met behulp van een getande lijmkam op de ondervloer aanbrengen. Daarna het parket op de juiste plaats aanbrengen en in de PU2K drukken. Eventuele correcties kunnen binnen 90 min. worden uitgevoerd. De beste verlijming wordt bereikt wanneer er een lijmlaag na indrukking overblijft van ongeveer 2 mm. De pot life van PU2K bedraagt max. 60 min. Het parket dient na het leggen binnen de afbindtijd gefixeerd te worden d.m.v. nielen of het plaatsen van zware voorwerpen op het parket. Na het leggen mag de eerste 24 uur niet over het ingelijmde oppervlak gelopen worden. Er dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van hout op aangrenzende bouwdeelen. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden na 24 uur. De hars en harder voor gebruik goed doorroeren tot een mengsel met een homogene kleur ontstaat. De temperatuur van de werkruimte, de lijm en het te lijmen materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Houtvochtigheid van het parket moet tussen 8% en 12% liggen.

EIGENSCHAPEN

Vochtbestendigheid	: zeer goed (zeewatervast).
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot +100°C, kookwatervast.
Verdunbaarheid	: niet.
Vorstbestendigheid	: goed.
Chemicaliënbestendigheid	: zeer goed.
Vullend vermogen	: goed.

TECHNISCHE INFORMATIE

Lijmtype	: 2-comp.PU.
Kleur	: hars: bruin. harder: bruin.
Vaste stofgehalte	: 100%.
Dichtheid	: hars1,5 kg/m3. harder1,2kg/m3.
Viscositeit	: hars 200.000 mPa.s Harder 225 mPa.s.
Mengverhouding	: A;B 8.75 : 1.25kg. /1:7.
Verbruik	: 0.8 – 1.2 kg/m2.

HOUDBAARHEID

PU2K is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

REINIGEN

Natte lijm direct verwijderen met CLEANER CS 60. Droge lijmvlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen. Het dragen van rubber of plastic handschoenen wordt aanbevolen.

VERPAKKING

10 kg set. (Hars emmer 8,75kg. Harder flacon 1,25kg.)

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES