

0044 SBR Spuitlijm

PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een spuitbare contactlijm op basis van synthetische rubber. De lijm is ontwikkeld voor t.b.v. schuim-verlijmingen. Door een hoge aanvangshechting en een snelle droging is deze lijm geschikt voor het onderling en op verschillende ondergronden lijmen van vele soorten schuimmateriaal. Daarnaast kan het worden toegepast voor het onderling en in combinatie lijmen van diverse materialen zoals: papier, karton, textiel, kunstleer etc.

TOEPASSING

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. De lijm dun op beide oppervlakken aanbrengen. Na ca. 30 seconden droogtijd kunnen de oppervlakken onder druk worden samengevoegd. Max. open tijd is 45 minuten. In koude jaargetijden lijm en materialen laten acclimatiseren tot kamer temperatuur. Schudden of roeren voor gebruik is aanbevolen. Niet aanbevolen voor buitentoepassing.

INSTELLING VAN DE SPUITAPPARATUUR

Bovenbeker spuitpistool:

- naaldopening 2,5 mm (draaistraal)
- Luchtdruk 4 – 6 bar

Drukvat / pompinstallatie:

- naaldopening 2,5 mm (draaistraal)
- Luchtdruk 4 – 6 bar
- Materiaaldruk 1- 3 bar

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: SBR-rubber en harsen in oplossing.
Soortelijk gewicht	: 0.74 ± 0.02 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte	: 25 ± 0.5 %.
Hoedanigheid	: dun vloeibaar.
Viscositeit	: 50 – 100 mPa.s.
Kleur	: melkachtig wit.
Droogtijd	: ca. 30 s. +20° C.
Open tijd	: max 45 min.
Hittebestendigheid	: ca. +60° C.

HOUDBAARHEID

1 jaar bij +20° C in ongeopende verpakking.

REINIGEN

VERDUNNER.

VERPAKKING

200 liter.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES