

BIJLARD CS SPRAY®



OMSCHRIJVING

Is een spuitbare afdichtingskit op basis van een MSP.

EIGENSCHAPPEN

- Kan direct, zowel in een dunne streep als met een breder spuitpatroon, aangebracht worden.
- Kan eventueel nog nabewerkt of gemodelleerd worden met behulp van een kwast.
- Bevat geen isocyanaten en siliconen.
- Bevat minder dan 7% aan reukloze alifatische oplosmiddelen.
- Goed verdraagzaam met de gangbare (autoreparatie)-lakken.
- Direct (nat in nat) met een coating over te spuiten.
- Uitstekende hechting op metalen, primers en lakken.
- Snelle doorharding.

TOEPASSING

- CS SPRAY is speciaal ontwikkeld om naad-afdichtingen in de automobiel sector weer in de originele structuur te herstellen.
- Beschermt tegen mechanische en corrosieve beschadigingen.
- Vermindert de geluidsoverdracht in geval van akoestische vibraties.

STANDAARD ASSORTIMENT

Kleur* : Grijs

Verpakking*: koker/worst : Aanvraag

* Andere kleuren en verpakkingen op aanvraag.

TECHNISCHE INFORMATIE

Karakter	: elastisch
Dichtheid	: 1540 kg/m ³
Consistentie	: pasteus, spuitbaar
Doorharding (23°C en 50% R.V.):	na 24 uur 3 mm. na 48 uur 5 mm.
Huidvorming	: Na ca. 15 min.
Maximale rek ¹⁾	: 250%
Modulus 100%, Mpa	: 0,85
Hardheid ²⁾ Shore A	: 40
Treksterkte ²⁾ Mpa	: 1,25

¹⁾ gemeten volgens DIN 53504

²⁾ gemeten volgens DIN 53505

RESISTENTIE

Temperatuur bestandheid	: -40°C tot +90°C
Mechanische bestandheid	: Goed
Chemicaliën bestandheid	: Bij incidentele belasting goed
Huishoudelijke reinigingsmiddelen	: Goed
Vuilaanhechting	: Gering
Verkleuring	: Geen

APPLICATIECONDITIE

Ondergrond (hechtvlak)

Op schone, vet- en stofvrije ondergronden (eventuele loszittende delen verwijderen) kan zonder toepassing van een primer een goede hechting worden verkregen op verfsystemen, metalen, glas, keramische tegels en diverse soorten kunststoffen. Door de grote diversiteit aan ondergronden verdient het echter aanbeveling vooraf een hechtproef te nemen.

Ondergrondtemperatuur	: Minimaal	+5°C
	Maximaal	+60°C
Verwerkingstemperatuur	: Minimaal	+5°C
	Maximaal	+40°C

OVERSCHILDERBAARHEID

Overschilderbaar met de gangbare autoreparatie lakken. Geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechttest uit te voeren.

REINIGEN

Materiaal	: Direct na gebruik met Terpentine of M.E.K.
Handen	: Met handreiniger en/of water en zeep.

HOUDBAARHEID

In goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tussen +5°C en +25°C, tenminste 12 maanden houdbaar na productiedatum.

VERPAKKING

290 ml koker.
600 ml worst.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES